

## レディーミクストコンクリート配合計画書

No.

令和 5 年 4 月 1 日

殿

株式会社後藤商店 東城レミコン工場  
 広島県庄原市東城町戸宇873番地1  
 TEL (08477) 2-0518  
 FAX (08477) 2-0771

配合計画者名

工 事 名 称												
所 在 地												
納 入 予 定 時 期												
本 配 合 の 適 用 期 間		4月1日～6月30日、9月11日～11月10日、標準配合。左記以外は備考欄に記載										
コンクリートの打込み箇所		鉄筋構造物										
配合の設計条件												
呼び方	コンクリートの種類 による記号	呼 び 強 度	スラブ <sup>°</sup> 又はスラブ <sup>°</sup> フロー cm	粗骨材の最大寸法 mm	セメントの種類 による記号							
	普通	27	12	20	BB							
指定事項 (必須)	セメントの種類	呼び方欄に記載		粗骨材の最大寸法		呼び方欄に記載						
	骨材の種類	使用材料欄に記載		アルカリ反応抑制対策の方法		BB						
指定事項 (任意)	骨材のアルカリ反応性による区分	使用材料欄に記載		軽量コンクリートの単位容積質量		- kg/m <sup>3</sup>						
	水の区分	使用材料欄に記載		コンクリートの温度		最高・最低 - °C						
	混和材料の種類及び使用量	使用材料及び配合表欄に記載		水セメント比の目標値の上限		55 %						
	塩化物含有量	0.30 kg/m <sup>3</sup> 以下		単位セメント量の目標値の下限		- kg/m <sup>3</sup>						
	呼び強度を保証する材齢	28 日		又は目標値の上限		- kg/m <sup>3</sup>						
	空気量	4.5 %		流動化後のスラブ増大量		- cm						
使用材料												
セメント	生産者名	太平洋セメント株式会社			密度 g/cm <sup>3</sup>	3.04	Na <sub>2</sub> Oeq %	-				
混和材①	製品名	-	種類	-	密度 g/cm <sup>3</sup>	-	Na <sub>2</sub> Oeq %	-				
混和材②	製品名	-	種類	-	密度 g/cm <sup>3</sup>	-	Na <sub>2</sub> Oeq %	-				
骨材	No.	種 類	産地又は品名	アルカリ反応性 による区分		粒の大きさ の範囲	粗粒率又は 実積率	密度 g/cm <sup>3</sup>		微粒分量 の範囲 %		
				区分	試験方法			絶 乾	表 乾			
細骨材	①	砂	島根県仁多郡奥出雲町横田	A	モルタルバー法	5以下	2.50	-	2.57	-		
	②	砕砂	広島県庄原市東城町戸宇	A	化学法	5以下	2.78	-	2.63	5.0±2.0		
	③	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
粗骨材	①	砕石1505	広島県庄原市東城町戸宇	A	化学法	15～5	6.35	-	2.67	0.5±0.5		
	②	砕石2010	広島県庄原市東城町戸宇	A	化学法	20～10	7.00	-	2.67	0.5±0.5		
	③	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
混和剤①	製品名	フローリックSV10L		種 類	AE減水剤 標準形 1種		Na <sub>2</sub> Oeq %		0.8			
混和剤②		フローリックRV10L			AE減水剤 遅延形 1種				-			
混和剤③		-			-				-			
細骨材の塩化物量		① 0.000 % ② -	水の区分		回収水 (上澄水)			目標スラッジ固形分率		- %		
回収骨材の使用状況		細骨材	-		粗骨材	-		安定化スラッジ水の使用の有・無				
配 合 表 (kg/m <sup>3</sup> )												
セメント	混和材 ①	混和材 ②	水	細骨材 ①	細骨材 ②	細骨材 ③	粗骨材 ①	粗骨材 ②	粗骨材 ③	混和剤 ①	混和剤 ②	混和剤 ③
324	-	-	175	409	410	-	478	478	-	2.59	-	-
水セメント比		54 %		水結合材比		-		細骨材率		46.8 %		
細骨材混合比(質量)		砂:砕砂=50:50										
粗骨材混合比(質量)		砕石1505:砕石2010=50:50										
備考 標準配合 混和剤①のみ C*0.8% 夏期修正標準配合 7月1日～9月10日 混和剤②のみ C*1.1% 冬期修正標準配合 11月11日～3月31日 混和剤①のみ C*0.6% 骨材の質量配合割合、混和剤の使用量については、断りなしに変更する場合があります。												

配合計算書

呼び方	コンクリートの種類 による記号	呼び強度	スランプ又はスランプフロー cm	粗骨材の最大寸法 mm	セメントの種類 による記号
	普通	27	12	20	BB
指定事項 (必須)	セメントの種類	呼び方欄に記載		粗骨材の最大寸法	呼び方欄に記載
	骨材の種類	使用材料欄に記載		アルカリ反応抑制対策の方法	BB
指定事項 (任意)	骨材のアルカリ反応性による区分	使用材料欄に記載		軽量コンクリートの単位容積質量	- kg/m <sup>3</sup>
	水の区分	使用材料欄に記載		コンクリートの温度	最高・最低 - °C
	混和材料の種類及び使用量	使用材料及び配合表欄に記載		水セメント比の目標値の上限	55 %
	塩化物含有量	0.30 kg/m <sup>3</sup> 以下	単位水量の目標値の上限		- kg/m <sup>3</sup>
	呼び強度を保證する材齢	28 日	単位セメント量の目標値の下限 又は目標値の上限		- kg/m <sup>3</sup>
	空気量	4.5 %	流動化後のスランプ増大量		- cm

変動係数(V) 当社実績値より V = 10.0 (%)

配合強度(m)  
 $m = 0.85SL \div (1 - 3.000V \div 100) = 32.8$   
 $m = SL \div (1 - 2.000V \div 100) = 33.8$   
 $m = SL \div (1 - \sqrt{3}V \div 100) = 32.7$   
 以上より、配合強度(m) = 33.8(N/mm<sup>2</sup>)とします。  
 m = 33.8(N/mm<sup>2</sup>)

水セメント比(W/C)  
 $W/C = 24.9 \div (33.8 + 12.2) \times 100 = 54.13(\%)$   
 W/C = 54 (%)

単位水量(W) 当社実績値より W = 175(kg/m<sup>3</sup>)

単位セメント量(C)  
 $C = W \div W/C \times 100 = 175 \div 54 \times 100 = 324(kg/m^3)$   
 $V_c = C \div \rho_c = 324 \div 3.04 = 107(l/m^3)$   
 C = 324(kg/m<sup>3</sup>)  
 V<sub>c</sub> = 107(l/m<sup>3</sup>)

細骨材率(s/a) 当社実績値より s/a = 46.8 (%)

骨材の絶対容積(V<sub>a</sub>)  
 $V_a = \text{コンクリート容積} - (W + V_c + V_{air})$   
 $= 1000 - (175 + 107 + 45) = 673(l/m^3)$   
 V<sub>a</sub> = 673(l/m<sup>3</sup>)

単位細骨材量(S)  
 $V_s = V_a \times (s/a \div 100) = 673 \times (46.8 \div 100) = 315(l/m^3)$   
 混合比 50 : 50(質量比) 容積比に換算 19.455 : 19.011  
 $V_{s1} = V_s \times (19.455 \div (19.455 + 19.011)) = 159(l/m^3)$   
 $V_{s2} = V_s - V_{s1} = 156(l/m^3)$   
 $S1 = V_{s1} \times \rho_{s1} = 159 \times 2.57 = 409(kg/m^3)$   
 $S2 = V_{s2} \times \rho_{s2} = 156 \times 2.63 = 410(kg/m^3)$   
 V<sub>s</sub> = 315(l/m<sup>3</sup>)  
 V<sub>s1</sub> = 159(l/m<sup>3</sup>)  
 V<sub>s2</sub> = 156(l/m<sup>3</sup>)  
 S1 = 409(kg/m<sup>3</sup>)  
 S2 = 410(kg/m<sup>3</sup>)

単位粗骨材量(G)  
 $V_g = V_a - V_s = 673 - 315 = 358(l/m^3)$   
 混合比 50 : 50(質量比) 容積比に換算 18.727 : 18.727  
 $V_{g1} = V_g \times (18.727 \div (18.727 + 18.727)) = 179(l/m^3)$   
 $V_{g2} = V_g - V_{g1} = 179(l/m^3)$   
 $G1 = V_{g1} \times \rho_{g1} = 179 \times 2.67 = 478(kg/m^3)$   
 $G2 = V_{g2} \times \rho_{g2} = 179 \times 2.67 = 478(kg/m^3)$   
 V<sub>g</sub> = 358(l/m<sup>3</sup>)  
 V<sub>g1</sub> = 179(l/m<sup>3</sup>)  
 V<sub>g2</sub> = 179(l/m<sup>3</sup>)  
 G1 = 478(kg/m<sup>3</sup>)  
 G2 = 478(kg/m<sup>3</sup>)

単位混和剤量(Ad)  
 $Ad1 = C \times \text{添加率} \div 100 = 324 \times 0.800 \div 100 = 2.59(kg/m^3)$   
 Ad1 = 2.59(kg/m<sup>3</sup>)

配合表 (kg/m<sup>3</sup>)

セメント	混和材①	混和材②	水	細骨材①	細骨材②	細骨材③	粗骨材①	粗骨材②	粗骨材③	混和剤①	混和剤②	混和剤③	
324	-	-	175	409	410	-	478	478	-	2.59	-	-	
水セメント比			54 %	水結合材比			-			細骨材率			46.8 %