

レディーミクストコンクリート配合計画書

No.

令和 6 年 4 月 1 日

殿

株式会社 三奈戸 レミコン工場
 広島県江田島市江田島町江南1丁目2-24
 電話 0823-42-2323
 F A X 0823-42-2325

配合計画者名

工 事 名 称	
所 在 地	
納 入 予 定 時 期	
本 配 合 の 適 用 期 間	9月01日～ 6月20日 標準配合
コンクリートの打込み箇所	

配合の設計条件

呼び方	コンクリートの種類 による記号	呼 び 強 度	スラング 又はスラング フロー cm	粗骨材の最大寸法 mm	セメントの種類 による記号
	普通	24	12	20	BB
指定事項 (必須)	セメントの種類	呼び方欄に記載		粗骨材の最大寸法	呼び方欄に記載
	骨材の種類	使用材料欄に記載		アルカリ反応抑制対策の方法	BB
指定事項 (任意)	骨材のアルカリ反応性による区分	-		軽量コンクリートの単位容積質量	- kg/m ³
	水の区分	-		コンクリートの温度	最高・最低 - °C
	混和材料の種類及び使用量	-		水セメント比の目標値の上限	- %
	塩化物含有量	0.30 kg/m ³ 以下		単位水量の目標値の上限	- kg/m ³
	呼び強度を保証する材齢	28 日		単位セメント量の目標値の下限 又は目標値の上限	- kg/m ³
	空気量	-		流動化後のスラング 増大量	- cm

使用材料

セメント	生産者名	太平洋セメント株式会社			密度 g/cm ³	3.04	Na ₂ O _{eq} %	-		
混和材①	製品名	-	種類	-	密度 g/cm ³	-	Na ₂ O _{eq} %	-		
混和材②	製品名	-	種類	-	密度 g/cm ³	-	Na ₂ O _{eq} %	-		
骨材	No.	種 類	産地又は品名	アルカリ反応性 による区分		粒の大きさ の範囲	粗粒率又は 実積率	密度 g/cm ³		微粒分量 の範囲 %
				区分	試験方法			絶 乾	表 乾	
細骨材	①	加工砂	呉市蒲刈町田戸子揚畑1072	A	化学法	5	2.84	-	2.57	-
	②	砕砂	広島県呉市広町蜘蛛取迫	A	化学法	5以下	2.65	-	2.65	3.5±1.5
	③	-	-	-	-	-	-	-	-	-
粗骨材	①	碎石	広島県呉市広町蜘蛛取迫	A	化学法	20～ 5	6.60	-	2.65	0.5±0.5
	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	③	-	-	-	-	-	-	-	-	-
混和剤①	製品名	マスターホゾリス 78S		種 類	AE減水剤標準形 I 種		Na ₂ O _{eq} %	0.02		
混和剤②		-			-			-		
混和剤③		-			-			-		
細骨材の塩化物量		① 0.001 % ② 0.000 %		水の区分	回収水・上水道水		目標スラング 固形分率	- %		
回収骨材の使用法	細骨材	-		粗骨材	-		安定化スラッジ水の使用の有・無			

配 合 表 (kg/m³)下段 (Q/m³)

セメント	混和材 ①	混和材 ②	水	細骨材 ①	細骨材 ②	細骨材 ③	粗骨材 ①	粗骨材 ②	粗骨材 ③	混和剤 ①	混和剤 ②	混和剤 ③
304	-	-	164	643	167	-	1002	-	-	3.04	-	-
100	-	-	164	250	63	-	378	-	-	-	-	-
水セメント比		54 %		水結合材比			-		細骨材率		45.3 %	

細骨材混合比(容積) 加工砂:砕砂=80:20

備考

規格区分: J I S 該当品

骨材の質量配合割合, 混和剤の使用量については, 断りなしに変更する場合がある。

配合計算書

呼び方	コンクリートの種類 による記号	呼び強度	スランプ 又はスランプ フロー cm	粗骨材の最大寸法 mm	セメントの種類 による記号
	普通	24	12	20	BB
指定事項 (必須)	セメントの種類	呼び方欄に記載		粗骨材の最大寸法	呼び方欄に記載
	骨材の種類	配合報告書に記載		アルカリシリカ反応抑制対策の方法	BB
指定事項 (任意)	骨材のアルカリシリカ反応性による区分	-		軽量コンクリートの単位容積質量	- kg/m ³
	水の区分	-		コンクリートの温度	最高・最低 - °C
	混和材料の種類及び使用量	-		水セメント比の目標値の上限	- %
	塩化物含有量	0.30	kg/m ³ 以下	単位水量の目標値の上限	- kg/m ³
	呼び強度を保証する材齢	28	日	又は目標値の上限	- kg/m ³
	空気量	-		流動化後のスランプ 増大量	- cm

変動係数(V) 当社実績値 V = 10.0 (%)

配合強度(m)
 $\alpha 1 = 0.85 \div (1 - 3.000V \div 100) = 1.21$
 $\alpha 2 = 1.00 \div (1 - 2.000V \div 100) = 1.25$
 $\alpha 1、\alpha 2$ の最大値を割増し係数とします。
 $m = \alpha \times SL = 30.0$
 以上より、配合強度(m) = 30.0(N/mm²)とします。
 $\alpha = 1.25$
 $m = 30.0(N/mm^2)$

水セメント比(W/C)
 $W/C = 24.3 \div (30.0 + 15.0) \times 100 = 54(\%)$
 W/C= 54 (%)

単位水量(W) 当社実績値 W = 164(kg/m³)

単位セメント量(C)
 $C = W \div W/C \times 100 = 164 \div 54 \times 100 = 304(kg/m^3)$
 $V_c = C \div \rho_c = 304 \div 3.04 = 100(Q/m^3)$
 C = 304(kg/m³)
 Vc= 100(Q/m³)

細骨材率(s/a) 当社実績値 s/a= 45.3 (%)

骨材の絶対容積(Va)
 $V_a = \text{コンクリート容積} - (W + V_c + V_{air})$
 $= 1000 - (164 + 100 + 45) = 691(Q/m^3)$
 Va= 691(Q/m³)

単位細骨材量(S)
 $V_s = V_a \times (s/a \div 100) = 691 \times (45.3 \div 100) = 313(Q/m^3)$
 $V_{s1} = V_s \times (80 \div (80 + 20)) = 250(Q/m^3)$
 $V_{s2} = V_s - V_{s1} = 63(Q/m^3)$
 $S_1 = V_{s1} \times \rho_{s1} = 250 \times 2.57 = 643(kg/m^3)$
 $S_2 = V_{s2} \times \rho_{s2} = 63 \times 2.65 = 167(kg/m^3)$
 Vs= 313(Q/m³)
 Vs1= 250(Q/m³)
 Vs2= 63(Q/m³)
 S1= 643(kg/m³)
 S2= 167(kg/m³)

単位粗骨材量(G)
 $V_g = V_a - V_s = 691 - 313 = 378(Q/m^3)$
 $G = V_g \times \rho_g = 378 \times 2.65 = 1002(kg/m^3)$
 Vg= 378(Q/m³)
 G = 1002(kg/m³)

単位混和剤量(Ad)
 $Ad_1 = C \times \text{添加率} \div 100 = 304 \times 1.00 \div 100 = 3.04(kg/m^3)$
 Ad1= 3.04(kg/m³)

配合表 (kg/m³) 下段 (Q/m³)

セメント	混和材①	混和材②	水	細骨材①	細骨材②	細骨材③	粗骨材①	粗骨材②	粗骨材③	混和剤①	混和剤②	混和剤③
304	-	-	164	643	167	-	1002	-	-	3.04	-	-
100	-	-	164	250	63	-	378	-	-	-	-	-
水セメント比			54 %	水結合材比			- %	細骨材率			45.3 %	

レディーミクストコンクリート配合計画書

No.

令和 6 年 4 月 1 日

殿

株式会社 三奈戸 レミコン工場
 広島県江田島市江田島町江南1丁目2-24
 電話 0823-42-2323
 F A X 0823-42-2325

配合計画者名

工 事 名 称	
所 在 地	
納 入 予 定 時 期	
本 配 合 の 適 用 期 間	6月21日～ 8月31日 夏期配合
コンクリートの打込み箇所	

配合の設計条件

呼び方	コンクリートの種類 による記号	呼 び 強 度	スランプ 又はスランプ フロー cm	粗骨材の最大寸法 mm	セメントの種類 による記号
	普通	24	12	20	BB
指定事項 (必須)	セメントの種類	呼び方欄に記載		粗骨材の最大寸法	呼び方欄に記載
	骨材の種類	使用材料欄に記載		アルカリ反応抑制対策の方法	BB
指定事項 (任意)	骨材のアルカリ反応性による区分	-		軽量コンクリートの単位容積質量	- kg/m ³
	水の区分	-		コンクリートの温度	最高・最低 - °C
	混和材料の種類及び使用量	-		水セメント比の目標値の上限	- %
	塩化物含有量	0.30 kg/m ³ 以下		単位水量の目標値の上限	- kg/m ³
	呼び強度を保証する材齢	28 日		単位セメント量の目標値の下限 又は目標値の上限	- kg/m ³
	空気量	-		% 流動化後のスランプ 増大量	- cm

使用材料

セメント	生産者名	太平洋セメント株式会社			密度 g/cm ³	3.04	Na ₂ O _{eq} %	-		
混和材①	製品名	-	種類	-	密度 g/cm ³	-	Na ₂ O _{eq} %	-		
混和材②	製品名	-	種類	-	密度 g/cm ³	-	Na ₂ O _{eq} %	-		
骨材	No.	種 類	産地又は品名	アルカリ反応性 による区分		粒の大きさ の範囲	粗粒率又は 実積率	密度 g/cm ³		微粒分量 の範囲 %
				区分	試験方法			絶 乾	表 乾	
細骨材	①	加工砂	呉市蒲刈町田戸子揚畑1072	A	化学法	5	2.84	-	2.57	-
	②	砕砂	広島県呉市広町蜘蛛取迫	A	化学法	5以下	2.65	-	2.65	3.5±1.5
	③	-	-	-	-	-	-	-	-	-
粗骨材	①	碎石	広島県呉市広町蜘蛛取迫	A	化学法	20～ 5	6.60	-	2.65	0.5±0.5
	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	③	-	-	-	-	-	-	-	-	-
混和剤①	製品名	マスターホゾリス78R		種 類	AE減水剤遅延形 (I種)		Na ₂ O _{eq} %	0.03		
混和剤②		-			-			-		
混和剤③		-			-			-		

細骨材の塩化物量	① 0.001 % ② 0.000 %	水の区分	回収水・上水道水	目標スランプ 固形分率	- %
----------	---------------------	------	----------	-------------	-----

回収骨材の使用法	細骨材	-	粗骨材	-	安定化スラッジ水の使用の有・無
----------	-----	---	-----	---	-----------------

配 合 表 (kg/m³) 下段 (Q/m³)

セメント	混和材 ①	混和材 ②	水	細骨材 ①	細骨材 ②	細骨材 ③	粗骨材 ①	粗骨材 ②	粗骨材 ③	混和剤 ①	混和剤 ②	混和剤 ③
304	-	-	164	643	167	-	1002	-	-	3.04	-	-
100	-	-	164	250	63	-	378	-	-	-	-	-

水セメント比	54 %	水結合材比	- %	細骨材率	45.3 %
--------	------	-------	-----	------	--------

細骨材混合比(容積)	加工砂:砕砂=80:20
------------	--------------

備考

規格区分: J I S 該当品

骨材の質量配合割合, 混和剤の使用量については, 断りなしに変更する場合がある。

配合計算書

呼び方	コンクリートの種類 による記号	呼び強度	スランプ 又はスランプ フロー cm	粗骨材の最大寸法 mm	セメントの種類 による記号
	普通	24	12	20	BB
指定事項 (必須)	セメントの種類	呼び方欄に記載		粗骨材の最大寸法	呼び方欄に記載
	骨材の種類	配合報告書に記載		アルカリシカ反応抑制対策の方法	BB
指定事項 (任意)	骨材のアルカリシカ反応性による区分	-		軽量コンクリートの単位容積質量	- kg/m ³
	水の区分	-		コンクリートの温度	最高・最低 - °C
	混和材料の種類及び使用量	-		水セメント比の目標値の上限	- %
	塩化物含有量	0.30	kg/m ³ 以下	単位水量の目標値の上限	- kg/m ³
	呼び強度を保證する材齢	28	日	又は目標値の上限	- kg/m ³
	空気量	-		%	流動化後のスランプ 増大量

変動係数(V) 当社実績値 V = 10.0 (%)

配合強度(m)
 $\alpha 1 = 0.85 \div (1 - 3.000V \div 100) = 1.21$
 $\alpha 2 = 1.00 \div (1 - 2.000V \div 100) = 1.25$
 $\alpha 1、\alpha 2$ の最大値を割増し係数とします。
 $m = \alpha \times SL = 30.0$
 以上より、配合強度(m) = 30.0(N/mm²)とします。
 $\alpha = 1.25$
 $m = 30.0$ (N/mm²)

水セメント比(W/C)
 $W/C = 24.3 \div (30.0 + 15.0) \times 100 = 54(\%)$
W/C = 54 (%)

単位水量(W) 当社実績値 W = 164(kg/m³)

単位セメント量(C)
 $C = W \div W/C \times 100 = 164 \div 54 \times 100 = 304(kg/m^3)$
 $V_c = C \div \rho_c = 304 \div 3.04 = 100(Q/m^3)$
 $C = 304(kg/m^3)$
 $V_c = 100(Q/m^3)$

細骨材率(s/a) 当社実績値 s/a = 45.3 (%)

骨材の絶対容積(Va)
 $V_a = \text{コンクリート容積} - (W + V_c + V_{air})$
 $= 1000 - (164 + 100 + 45) = 691(Q/m^3)$
Va = 691(Q/m³)

単位細骨材量(S)
 $V_s = V_a \times (s/a \div 100) = 691 \times (45.3 \div 100) = 313(Q/m^3)$
 $V_{s1} = V_s \times (80 \div (80 + 20)) = 250(Q/m^3)$
 $V_{s2} = V_s - V_{s1} = 63(Q/m^3)$
 $S_1 = V_{s1} \times \rho_{s1} = 250 \times 2.57 = 643(kg/m^3)$
 $S_2 = V_{s2} \times \rho_{s2} = 63 \times 2.65 = 167(kg/m^3)$
 $V_s = 313(Q/m^3)$
 $V_{s1} = 250(Q/m^3)$
 $V_{s2} = 63(Q/m^3)$
 $S_1 = 643(kg/m^3)$
 $S_2 = 167(kg/m^3)$

単位粗骨材量(G)
 $V_g = V_a - V_s = 691 - 313 = 378(Q/m^3)$
 $G = V_g \times \rho_g = 378 \times 2.65 = 1002(kg/m^3)$
 $V_g = 378(Q/m^3)$
 $G = 1002(kg/m^3)$

単位混和剤量(Ad)
 $Ad_1 = C \times \text{添加率} \div 100 = 304 \times 1.00 \div 100 = 3.04(kg/m^3)$
Ad1 = 3.04(kg/m³)

配合表 (kg/m³) 下段 (Q/m³)

セメント	混和材①	混和材②	水	細骨材①	細骨材②	細骨材③	粗骨材①	粗骨材②	粗骨材③	混和剤①	混和剤②	混和剤③
304	-	-	164	643	167	-	1002	-	-	3.04	-	-
100	-	-	164	250	63	-	378	-	-	-	-	-
水セメント比			54 %	水結合材比			- %	細骨材率			45.3 %	