

レディーミクストコンクリート配合計画書

No. _____

2025年 4月 1日

広島県生コン工業組合 殿

広島トクヤマ生コン株式会社 福山工場
福山市柳津町三丁目2番6号
TEL : 084-934-0024
FAX : 084-934-0047

配合計画者名 原田 禎浩

工 事 名 称	工組HP
所 在 地	
納 入 予 定 時 期	
本配合の適用期間	3月11日～6月10日、9月21日～12月10日 期間、左記以外は備考欄に示す。 (標準配合)
コンクリートの打込み箇所	

配 合 の 設 計 条 件

呼び方	コンクリートの種類による記号	呼び強度	スランプ 又はスランプ 70-cm	粗骨材の最大寸法 mm	セメントの種類による記号
	普通	24	8	40	BB
指定事項 (必須)	セメントの種類	呼び方欄に記載		粗骨材の最大寸法	呼び方欄に記載
	骨材の種類	使用材料欄に記載		アルカリシリカ反応抑制対策の方法	BB -
指定事項 (任意)	骨材のアルカリ反応性による区分	使用材料欄に記載		軽量コンクリートの単位容積質量	- kg/m ³
	水の区分	使用材料欄に記載		コンクリートの温度	- °C
	混和材料の種類及び使用量	使用材料及び配合表欄に記載		水セメント比の目標値の上限	60 %
	塩化物含有量	0.30 kg/m ³ 以下		単位水量の目標値の上限	- kg/m ³
	呼び強度を保證する材齢	- 日		単位セメント量の目標値の下限又は目標値の上限	- kg/m ³
	空気量	-		流動化後のスランプ増大量	- cm

使 用 材 料

セメント	生産者名	日鉄高炉セメント株式会社		密度 g/cm ³	3.02	Na ₂ Oeq %	-			
混和材①	製品名	-	種類	-	密度 g/cm ³	-	Na ₂ Oeq %			
混和材②	製品名	-	種類	-	密度 g/cm ³	-	%			
骨材	No.	種類	産地 又は 品名	別称(アルカリ反応性による区分)	粒の大きさの範囲	粗粒率又は実積率	密度 g/cm ³ 絶乾表乾	微粒分量の範囲%		
				区分 試験方法						
細骨材①	砕砂	福山市瀬戸町大字地頭分	A	モルタルバー法	5mm以下	2.75	-	2.61	3.0±2.0	
骨材②	石灰砕砂	大分県津久見市上青江	A	モルタルバー法	5mm以下	3.04	-	2.67	7.0±2.0	
材③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
粗骨材	①	砕石2010	福山市瀬戸町大字地頭分	A	モルタルバー法	20mm～10mm	58	-	2.65	0.5±0.5
	②	砕石1505	福山市瀬戸町大字地頭分	A	モルタルバー法	15mm～5mm	-	-	2.65	0.5±0.5
	③	砕石4020	福山市瀬戸町大字地頭分	A	モルタルバー法	40mm～20mm	61	-	2.65	0.5±0.5
材④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
混和剤①	製品名	マイテイ1000S	種類	AE減水剤(標準形I種)			Na ₂ Oeq %	0.6		
混和剤②	製品名	-	種類	-			%	-		
混和剤③	製品名	-	種類	-			%	-		
細骨材の塩化物量	-		%水の区分	上澄水	目標スラッジ固形分率	-				
回収骨材の使用法	細骨材	-	粗骨材	-	安定化スラッジ水の使用の有・無	-				

配 合 表 kg/m³

セメント	混和材		水	細骨材			粗骨材				混和剤		
	①	②		①	②	③	①	②	③	④	①	②	③
279	-	-	159	423	433	-	403	201	403	-	2.34	-	-
水セメント比	57 %			水結合材比	-				細骨材率	46.0 %			

備考	骨材の質量配合割合、混和剤の使用量については、断りなしに変更する場合がある。	骨材混合比 (容積混合)	細骨材①:②	50.0:50.0
			粗骨材①:②:③	40.0:20.0:40.0

修正標準配合として、次に示す期間、混和剤の単位量のみ変更
夏期6月11日～9月20日 20%増、冬期12月11日～3月10日 20%減

配合計算書

配合の設計条件

呼び方	コンクリートの種類による記号 普通	呼び強度 24	スランプ又はスランプ70-cm 8	粗骨材の最大寸法 mm 40	セメントの種類による記号 BB
指定事項(必須)	セメントの種類	呼び方欄に記載	粗骨材の最大寸法	呼び方欄に記載	
	骨材の種類	使用材料欄に記載	アルカリシリカ反応抑制対策の方法	BB	
指定事項(任意)	骨材の別加減反応性による区分	使用材料欄に記載	軽量コンクリートの単位容積質量	- kg/m ³	
	水の区分	使用材料欄に記載	コンクリートの温度	- °C	
	混和材料の種類及び使用量	使用材料及び配合表欄に記載	水セメント比の目標値の上限	60 %	
	塩化物含有量	0.30 kg/m ³ 以下	単位水量の目標値の上限	- kg/m ³	
	呼び強度を保證する材齢	- 日	単位セメント量の目標値の下限又は目標値の上限	- kg/m ³	
	空気量	- %	流動化後のスランプ増大量	- cm	

(1) 変動係数 (v) 当工場の実績により v = 10 %

(2) 配合強度 (m)

$$m_1 = \frac{1.00 \cdot S_1}{1 - \frac{2.0 \cdot v}{100}} = 30.0 \text{ N/mm}^2$$
 よって m = 30.0 N/mm²

(3) 水セメント比 (W/C) $m = -17.8 + 27.7 \times C/W$
 $W/C = 27.7 \div (30.0 + 17.8) \times 100 = 57 \% \leq [60\% (\text{上限値})]$
 $\therefore W/C = 57 \%$

(4) 単位水量 (W) 当工場の実績により W = 159 kg/m³

(5) 単位セメント量 (C) $C = W \div (W/C) \times 100 = 159 \div 57 \times 100 = 279 \text{ kg/m}^3$

$C_v = C \div \text{密度} = 279 \div 3.02 = 92 \text{ L/m}^3$

(6) 空気量 (A) $A = 4.5 \% \times 1000 = 45 \text{ L/m}^3$

(7) 単位粗骨材量 (G) 当工場の実績により かさ容積 = 0.623 m³/m³ 実積率 = 61.0 %

$G_v = 0.623 \times 1000 \times 61.0 \div 100 = 380 \text{ L/m}^3$

$G_{1v} = G_v \times 40.0 \% = 152 \text{ L/m}^3$ $G_1 = G_{1v} \times \text{表乾密度} = 152 \times 2.65 = 403 \text{ kg/m}^3$

$G_{2v} = G_v \times 20.0 \% = 76 \text{ L/m}^3$ $G_2 = G_{2v} \times \text{表乾密度} = 76 \times 2.65 = 201 \text{ kg/m}^3$

$G_{3v} = G_v \times 40.0 \% = 152 \text{ L/m}^3$ $G_3 = G_{3v} \times \text{表乾密度} = 152 \times 2.65 = 403 \text{ kg/m}^3$

(8) 単位細骨材量 (S) $S_v = 1000 - (W + C_v + G_v + A) = 1000 - 676 = 324 \text{ L/m}^3$

$S_{1v} = S_v \times 50.0 \% = 162 \text{ L/m}^3$ $S_1 = S_{1v} \times \text{表乾密度} = 162 \times 2.61 = 423 \text{ kg/m}^3$

$S_{2v} = S_v \times 50.0 \% = 162 \text{ L/m}^3$ $S_2 = S_{2v} \times \text{表乾密度} = 162 \times 2.67 = 433 \text{ kg/m}^3$

(9) 細骨材率 (s/a) $s/a = S_v \div (G_v + S_v) \times 100 = 46.0 \%$

(10) 単位混和剤量 (Ad) $Ad = C \times \text{添加率} = 279 \times 0.84 \% = 2.34 \text{ kg/m}^3$

配合表 kg/m³

セメント	混和材		水	細骨材			粗骨材				混和剤		
	①	②		①	②	③	①	②	③	④	①	②	③
279	-	-	159	423	433	-	403	201	403	-	2.34	-	-
水セメント比	57 %		細骨材率	46.0 %			骨材混合比 (容積混合)	細骨材①:② 粗骨材①:②:③			50.0:50.0 40.0:20.0:40.0		

備考