

レディーミクストコンクリート配合計画書

No.

令和 7 年 4 月 1 日

殿

株式会社後藤商店 東城レミコン工場
 広島県庄原市東城町戸宇873番地1
 TEL (08477) 2-0518
 FAX (08477) 2-0771

配合計画者名

工 事 名 称												
所 在 地												
納 入 予 定 時 期												
本 配 合 の 適 用 期 間		標準配合4月1日～6月30日・9月11日～11月20日 左記以外の期間備考欄に記述										
コンクリートの打込み箇所		鉄筋構造物										
配合の設計条件												
呼び方	コンクリートの種類 による記号	呼 び 強 度	スラング 又はスラング フロー cm	粗骨材の最大寸法 mm	セメントの種類 による記号							
	普通	27	12	20	BB							
指定事項 (任意)	セメントの種類	呼び方欄に記載		粗骨材の最大寸法		呼び方欄に記載						
	骨材の種類	使用材料欄に記載		7%シリカ反応抑制対策の方法		BB						
	骨材の7%シリカ反応性による区分	使用材料欄に記載		軽量コンクリートの単位容積質量		- kg/m ³						
	舗装コンクリートの強度試験方法	-		コンクリートの温度		最高・最低 - °C						
	水の種類	使用材料欄に記載		水セメント比及び/又は 水結合材比の目標値の上限		55 %						
	混和材料の種類及び使用量	使用材料及び配合表欄に記載		単位セメント量の目標値の下限 又は目標値の上限		- kg/m ³						
	塩化物含有量	0.30 kg/m ³ 以下		流動化後のスラング又は スラングフローの増大量		- cm						
呼び強度を保証する材齢	28 日											
空気量	4.5 %											
使 用 材 料												
セメント	生産者名	太平洋セメント株式会社				密度 g/cm ³	3.04	Na ₂ Oeq %	-			
混和材①	製品名	-	種類	-	密度 g/cm ³	-	Na ₂ Oeq %	-				
混和材②	製品名	-	種類	-	密度 g/cm ³	-	Na ₂ Oeq %	-				
骨材	No.	種 類	産地又は品名	7%シリカ反応性 による区分		粒の大きさ の範囲	粗粒率又は 実積率	密度 g/cm ³		微粒分量 の範囲 %		
				区分	試験方法			絶 乾	表 乾			
細骨材	①	砂	島根県仁多郡奥出雲町横田	A	モルタル法	5以下	2.50	-	2.57	-		
	②	砕砂	広島県庄原市東城町戸宇	A	化学法	5以下	2.78	-	2.63	5.0±2.0		
	③	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
粗骨材	①	砕石1505	広島県庄原市東城町戸宇	A	化学法	15～5	6.35	-	2.67	0.5±0.5		
	②	砕石2010	広島県庄原市東城町戸宇	A	化学法	20～10	7.00	-	2.67	0.5±0.5		
	③	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
混和剤①	製品名	フローリックSV10L		種類	AE減水剤 標準形 1種		Na ₂ Oeq %		1.0			
混和剤②		-			-		-		-			
混和剤③		-			-		-		-			
細骨材の塩化物量		① 0.000 % ② -	水の種類		回収水 (上澄み水)			目標スラング 固形分率		- %		
回収骨材の使用法		細骨材	-		粗骨材	-		スラング 水の使用法		-		
配 合 表 (kg/m ³)												
セメント	混和材 ①	混和材 ②	水	細骨材 ①	細骨材 ②	細骨材 ③	粗骨材 ①	粗骨材 ②	粗骨材 ③	混和剤 ①	混和剤 ②	混和剤 ③
324	-	-	175	409	410	-	478	478	-	2.59	-	-
水セメント比		54 %		水結合材比		-		%		細骨材率		46.8 %
細骨材混合比(質量)			砂:砕砂=50:50									
粗骨材混合比(質量)			砕石1505:砕石2010=50:50									
備考 修正標準配合として次に示す適用期間の間、混和剤の単位量のみ変更いたします。 夏期7/1～9/10 (3.56kg/m ³) AE減水剤遅延形使用、冬期11/21～3/31 (1.94kg/m ³) 骨材の質量配合割合、混和剤の使用量については、断りなしに変更する場合があります。												

配合計算書

呼び方	コンクリートの種類 による記号	呼び強度	スランプ 又はスランプ フロー cm	粗骨材の最大寸法 mm	セメントの種類 による記号
	普通	27	12	20	BB

指定事項 (任意)	セメントの種類	呼び方欄に記載	粗骨材の最大寸法	呼び方欄に記載
	骨材の種類	使用材料欄に記載	アルカリ反応抑制対策の方法	BB
	骨材のアルカリ反応性による区分	使用材料欄に記載	軽量コンクリートの単位容積質量	- kg/m³
	舗装コンクリートの強度試験方法	-	コンクリートの温度	最高・最低 - °C
	水の種類	使用材料欄に記載	水セメント比及び/又は 水結合材比の目標値の上限	55 %
	混和材料の種類及び使用量	使用材料及び配合表欄に記載	単位セメント量の 目標値の下限 又は目標値の上限	- kg/m³
	塩化物含有量	0.30 kg/m³以下	流動化後のスランプ又は スランプフローの増大量	- cm

変動係数(V)	当社実績値より	V = 10.0 (%)
---------	---------	--------------

配合強度(m)		
$m = 0.85SL \div (1 - 3.000V \div 100) = 32.8$		
$m = SL \div (1 - 2.000V \div 100) = 33.8$		
$m = SL \div (1 - \sqrt{3}V \div 100) = 32.7$		
以上より、配合強度(m) = 33.8(N/mm²)とします。		m = 33.8(N/mm²)

水セメント比(W/C)		
$W/C = 24.9 \div (33.8 + 12.2) \times 100 = 54.13(\%)$		W/C = 54 (%)

単位水量(W)	当社実績値より	W = 175(kg/m³)
---------	---------	----------------

単位セメント量(C)		
$C = W \div W/C \times 100 = 175 \div 54 \times 100 = 324(kg/m³)$		C = 324(kg/m³)
$V_c = C \div \rho_c = 324 \div 3.04 = 107(l/m³)$		Vc = 107(l/m³)

細骨材率(s/a)	当社実績値より	s/a = 46.8 (%)
-----------	---------	----------------

骨材の絶対容積(Va)		
$V_a = \text{コンクリート容積} - (W + V_c + V_{air})$		
$= 1000 - (175 + 107 + 45) = 673(l/m³)$		Va = 673(l/m³)

単位細骨材量(S)		
$V_s = V_a \times (s/a \div 100) = 673 \times (46.8 \div 100) = 315(l/m³)$		Vs = 315(l/m³)
混合比 50 : 50(質量比) 容積比に換算 19.455 : 19.011		
$V_{s1} = V_s \times (19.455 \div (19.455 + 19.011)) = 159(l/m³)$		Vs1 = 159(l/m³)
$V_{s2} = V_s - V_{s1} = 156(l/m³)$		Vs2 = 156(l/m³)
$S1 = V_{s1} \times \rho_{s1} = 159 \times 2.57 = 409(kg/m³)$		S1 = 409(kg/m³)
$S2 = V_{s2} \times \rho_{s2} = 156 \times 2.63 = 410(kg/m³)$		S2 = 410(kg/m³)

単位粗骨材量(G)		
$V_g = V_a - V_s = 673 - 315 = 358(l/m³)$		Vg = 358(l/m³)
混合比 50 : 50(質量比) 容積比に換算 18.727 : 18.727		
$V_{g1} = V_g \times (18.727 \div (18.727 + 18.727)) = 179(l/m³)$		Vg1 = 179(l/m³)
$V_{g2} = V_g - V_{g1} = 179(l/m³)$		Vg2 = 179(l/m³)
$G1 = V_{g1} \times \rho_{g1} = 179 \times 2.67 = 478(kg/m³)$		G1 = 478(kg/m³)
$G2 = V_{g2} \times \rho_{g2} = 179 \times 2.67 = 478(kg/m³)$		G2 = 478(kg/m³)

単位混和剤量(Ad)		
$Ad1 = C \times \text{添加率} \div 100 = 324 \times 0.800 \div 100 = 2.59(kg/m³)$		Ad1 = 2.59(kg/m³)

配合表 (kg/m³)

セメント	混和材①	混和材②	水	細骨材①	細骨材②	細骨材③	粗骨材①	粗骨材②	粗骨材③	混和剤①	混和剤②	混和剤③	
324	-	-	175	409	410	-	478	478	-	2.59	-	-	
水セメント比			54 %	水結合材比			-			細骨材率			46.8 %