

レディーミクストコンクリート配合計画書

No. _____

山陽レミコン（株） 三原工場 殿

2024年 4月 1日

山陽レミコン株式会社三原工場

配合計画者名 元田 裕二

工事名称													
所在地													
納入予定時期													
本配合の適用期間		標準期（3月11日～6月10日、9月21日～12月10日） （標準配合）											
コンクリートの打込み箇所													
配 合 の 設 計 条 件													
呼び方	コンクリートの種類による記号	呼び強度	スランプ 又はスランプ フロー cm	粗骨材の最大寸法 mm	セメントの種類による記号								
	普通	27	12	20	BB								
指定事項 （必須）	セメントの種類	呼び方欄に記載		粗骨材の最大寸法	呼び方欄に記載								
	骨材の種類	使用材料欄に記載		アルカリシリカ反応抑制対策の方法	BB -								
指定事項 （任意）	骨材のアルカリ反応性による区分	使用材料欄に記載		軽量コンクリートの単位容積質量	- kg/m ³								
	水の区分	使用材料欄に記載		コンクリートの温度	- °C								
	混和材料の種類及び使用量	使用材料及び配合表欄に記載		水セメント比の目標値の上限	55 %								
	塩化物含有量	- kg/m ³ 以下		単位水量の目標値の上限	- kg/m ³								
	呼び強度を保證する材齢	- 日		単位水量の目標値の下限又は目標値の上限	- kg/m ³								
	空気量	-		流動化後のスランプ増大量	- cm								
使 用 材 料													
セメント	生産者名	日鉄高炉セメント(株)		密度 g/cm ³	3.02	Na ₂ Oeq %	-						
混和材①	製品名	-	種類	-	密度 g/cm ³	-	Na ₂ Oeq %	-					
混和材②	製品名	-	種類	-	密度 g/cm ³	-	%	-					
骨材	No.	種類	産地又は品名	アルカリ反応性による区分	粒の大きさの範囲	粗粒率又は実積率	密度 g/cm ³	微粒分量の範囲%					
				区分 試験方法			絶 乾 表 乾						
細骨材①	砕砂	三原市大畑町（砕砂）		A 化学法	5	2.80	2.58 2.61	3.0±2.0					
骨材②	高炉スラグ	福山市鋼管町（高炉スラグ）		-	5	2.55	2.72 2.76	3.0±2.0					
材③	-	-		-	-	-	-	-					
粗骨材①	砕石(2010)	三原市大畑町（中国物産）2010		A 化学法	20~10	7.00	2.61 2.63	0.5±0.5					
骨材②	砕石(1505)	三原市大畑町（中国物産）1505		A 化学法	15~5	6.30	2.61 2.63	0.5±0.5					
材③	-	-		-	-	-	-	-					
材④	-	-		-	-	-	-	-					
混和剤①	フローリックSV10L		AE減水剤（標準形I種）				Na ₂ Oeq %	0.6					
混和剤②	製品名	フローリックAE-6	種類	AE剤I種			%	1.0					
混和剤③	製品名	-	種類	-			%	-					
細骨材の塩化物量		-	%水の区分	地下水・上澄水	目標スラッジ	固形分率	-%						
回収骨材の使用法		細骨材	-	粗骨材	-	安定化スラッジ水の使用の有・無							
配 合 表 kg/m ³													
セメント	混和材	水	細骨材			粗骨材				混和剤			
	①		②	①	②	③	①	②	③	④	①	②	③
328	-	-	175	485	324	-	581	387	-	-	2.62	0.98	-
水セメント比		53.5 %		水結合材比		-%		細骨材率		45.2 %			
備考 骨材の質量配合割合、混和剤の使用量については、断りなしに変更する場合があります。 修正配合として次に示す適用期間の間、混和剤の単位量のみ変更いたします。 夏期（6月11日～9月20日）+0.2% 冬期（12月11日～3月10日）-0.2%													
SDSは広島県生コンクリート工業組合HPから入手してください。													

配合計算書

配 合 の 設 計 条 件												
呼び方	コンクリートの種類による記号		呼び強度	スラブ又はスラブフ- cm		粗骨材の最大寸法 mm		セメントの種類 による記号				
	普通		27	12		20		BB				
指定事項 (必須)	セメントの種類	呼び方欄に記載		粗骨材の最大寸法		呼び方欄に記載						
	骨材の種類	使用材料欄に記載		アルカリシリカ反応抑制対策の方法		BB -						
指定事項 (任意)	骨材のアルカリ反応性による区分	使用材料欄に記載		軽量コンクリートの単位容積質量		- kg/m ³						
	水の区分	使用材料欄に記載		コンクリートの温度		- °C						
	混和材料の種類及び使用量	使用材料及び配合表欄に記載		水セメント比の目標値の上限		55 %						
	塩化物含有量	- kg/m ³ 以下		単位水量の目標値の上限		- kg/m ³						
	呼び強度を保證する材齢	- 日		単位セメント量の目標値の下限又は目標値の上限		- kg/m ³						
	空気量	-		-%		流動化後のスラブ増大量						
(1) 変動係数 (v)						当工場の実績により v = 9 %						
(2) 配合強度 (m)						$\alpha_1 = \frac{0.85}{1 - \frac{3.0 \cdot v}{100}} = 1.16 \quad \alpha_2 = \frac{1}{1 - \frac{2 \cdot v}{100}} = 1.22$ $m = \alpha_2 \times S_L = 1.22 \times 27 = 32.9 \text{ N/mm}^2$ <p style="text-align: right;">よって m = 32.9 N/mm²</p>						
(3) 水セメント比 (W/C)						$m = -24.5 + 30.8 \times C/W$ $W/C = 30.8 \div (32.9 + 24.5) \times 100 = 53.5 \% \leq \text{【55% (上限値)】}$ <p style="text-align: right;">∴ W/C = 53.5 %</p>						
(4) 単位水量 (W)						当工場の実績により W = 175 kg/m ³						
(5) 単位セメント量 (C)						$C = W \div (W/C) \times 100 = 175 \div 53.5 \times 100 = 328 \text{ kg/m}^3$ $C_v = C \div \text{密度} = 328 \div 3.02 = 109 \text{ } \ell/\text{m}^3$						
(6) 空気量 (A)						A = 4.5 % × 1000 = 45 ℓ/m ³						
(7) 細骨材率 (s/a)						当工場の実績により s/a = 45.2 %						
(8) 単位細骨材量 (S)						$S_v = (1000 - (W + C_v + A)) \times s/a = 671 \times 45.2 \% = 303 \text{ } \ell/\text{m}^3$ $S = S_v \times \text{表乾密度} = 303 \times 2.67 = 809 \text{ kg/m}^3$ $S_1 = S \times 60.0 \% = 485 \text{ kg/m}^3$ $S_2 = S \times 40.0 \% = 324 \text{ kg/m}^3$						
(9) 単位粗骨材量 (G)						$G_v = 1000 - (W + C_v + S_v + A) = 1000 - 632 = 368 \text{ } \ell/\text{m}^3$ $G = G_v \times \text{表乾密度} = 368 \times 2.63 = 968 \text{ kg/m}^3$ $G_1 = G \times 60.0 \% = 581 \text{ kg/m}^3$ $G_2 = G \times 40.0 \% = 387 \text{ kg/m}^3$						
(10) 単位混和剤量 (Ad)						$Ad_1 = C \times \text{添加率} = 328 \times 0.8000 \% = 2.62 \text{ kg/m}^3$ $Ad_2 = C \times \text{添加率} = 328 \times 0.3000 \% = 0.98 \text{ kg/m}^3$						

配 合 表 kg/m³

セメント	混 和 材		水	細 骨 材			粗 骨 材				混 和 剤		
	①	②		①	②	③	①	②	③	④	①	②	③
328	-	-	175	485	324	-	581	387	-	-	2.62	0.98	-
水セメント比		53.5 %		細骨材率		45.2 %							

備考