

## レディーミクストコンクリート配合計画書

No. \_\_\_\_\_

2025年 4月 1日

株式会社 まるせ  
佐 東 工 場

配合計画者名 京極 和昭

工 事 名 称													
所 在 地													
納 入 予 定 時 期													
本配合の適用期間		3月1日～5月31日・10月1日～12月10日標準配合。左記以外は備考欄に記述 (標準配合)											
コンクリートの打込み箇所													
配 合 の 設 計 条 件													
呼び方	コンクリートの種類による記号	呼び強度	スランプ° 又はスランプ° フロー cm	粗骨材の最大寸法 mm	セメントの種類による記号								
	普通	24	8	40	BB								
指定事項 (必須)	セメントの種類	呼び方欄に記載		粗骨材の最大寸法	呼び方欄に記載								
	骨材の種類	使用材料欄に記載		アルカリシリカ反応抑制対策の方法	BB								
指定事項 (任意)	骨材のアルカリ反応性による区分	使用材料欄に記載		軽量コンクリートの単位容積質量	- kg/m <sup>3</sup>								
	舗装コンクリートの強度試験方法	-		コンクリートの温度	- °C								
	水の種類	使用材料欄に記載		水セメント比及び又は水結合材比の目標値の上限	60%								
	混和材料の種類及び使用量	使用材料及び配合表欄に記載		単位水量の目標値の上限	- kg/m <sup>3</sup>								
	塩化物含有量	- kg/m <sup>3</sup> 以下		単位外量の目標値の下限又は目標値の上限	- kg/m <sup>3</sup>								
	呼び強度を保証する材齢	- 日		流動化後のスランプ又はスランプフローの増大量	- cm								
使 用 材 料													
セメント	生産者名	太平洋セメント株式会社			密度 g/cm <sup>3</sup>	3.04	Na <sub>2</sub> O eq %	-					
混和材①	製品名	-	種類	-	密度 g/cm <sup>3</sup>	-	Na <sub>2</sub> O eq %	-					
混和材②	製品名	-	種類	-	密度 g/cm <sup>3</sup>	-	Na <sub>2</sub> O eq %	-					
骨材	No.	種類	産地 又は 品名	アルカリ反応性による区分	粒の大きさの範囲	粗粒率又は実積率	密度 g/cm <sup>3</sup>	絶対乾表乾	微粒分量の範囲%				
				試験方法									
細骨材	①	砕砂(石灰)	津久見市下青江新津久見鉱山	A 化学法	5mm以下	2.80	-	2.66	7.0±2.0				
骨材	②	砕砂	広島市安佐北区安佐町筒瀬	A モルタルバー法	5mm以下	2.85	-	2.66	3.0±2.0				
材	③	-	-	-	-	-	-	-	-				
粗骨材	①	碎石	広島市安佐北区安佐町筒瀬1005	A モルタルバー法	10～5mm	57.0	-	2.72	1.0±1.0				
	②	碎石	広島市安佐北区安佐町筒瀬2010	A モルタルバー法	20～10mm	58.5	-	2.72	1.0±1.0				
骨材	③	碎石	広島市安佐北区安佐町筒瀬4020	A モルタルバー法	40～20mm	59.0	-	2.72	1.0±1.0				
	④	-	-	-	-	-	-	-	-				
混和剤①	製品名	フローリックSL20S		AE減水剤(標準形I種)			Na <sub>2</sub> O eq %	0.6					
混和剤②	製品名	-		-				-					
混和剤③	製品名	-		-				-					
細骨材の塩化物量		-		%水の種類	地下水・回収水(スラッジ水)	目標スラッジ 固形分率		3.0 %以下					
回収骨材の使用方法		細骨材	-	粗骨材	-	スラッジ 水の使用方法		-					
配 合 表 kg/m <sup>3</sup>													
セメント	混和材		水	細骨材			粗骨材				混和剤		
	①	②		①	②	③	①	②	③	④	①	②	③
271	-	-	157	415	412	-	218	324	541	-	1.63	-	-
水セメント比		58 %		水結合材比		- %				細骨材率		43.9 %	
備考	骨材の質量配合割合、混和剤の使用量については、断りなしに変更する場合があります。修正標準配合として次に示す適用期間の間、混和剤①の単位量のみ変更いたします。夏期6月1日～9月30日 +20%、冬期12月11日～2月28日 -20% スラッジ固形分率は0～2.5%の範囲で断り無しに変更する場合があります。 スラッジ固形分率が1.0～2.5%のとき、混和剤①の単位量を+5%変更致します。 細骨材①：②=50：50(容積比) 粗骨材①：②：③=20：30：50(容積比)												

配合計算書

配合の設計条件

呼び方	コンクリートの種類による記号 普通	呼び強度 24	スランブ <sup>°</sup> 又はスランブ <sup>°</sup> フロー cm 8	粗骨材の最大寸法 mm 40	セメントの種類による記号 BB
-----	----------------------	------------	--	----------------------	--------------------

指定事項 W/C ≤ 60%

(1) 標準偏差(σ) 当工場の実績により σ = 3.00 N/mm<sup>2</sup>

(2) 配合強度(m)  
 $m = 0.85 \cdot S_L + 3 \cdot \sigma = 29.4 \text{ N/mm}^2$   
 $m = S_L + \frac{3 \cdot \sigma}{\sqrt{3}} = 29.2 \text{ N/mm}^2$   
 $m = S_L + 2 \cdot \sigma = 30.0 \text{ N/mm}^2$   
 よって m = 30.0 N/mm<sup>2</sup>

(3) 水セメント比(W/C)  $m = -16.20 + 27.10 \times C/W$   
 $W/C = 27.10 \div (30.0 + 16.20) \times 100 = 58 \% \leq \text{【60\%(上限値)]}$   
 $\therefore W/C = 58 \%$

(4) 単位水量(W) 当工場の実績により W = 157 kg/m<sup>3</sup>

(5) 単位セメント量(C)  $C = W \div (W/C) \times 100 = 157 \div 58 \times 100 = 271 \text{ kg/m}^3$   
 $C_v = C \div \text{密度} = 271 \div 3.04 = 89 \text{ L/m}^3$

(6) 空気量(A)  $A = 4.5 \% \times 1000 = 45 \text{ L/m}^3$

(7) 単位粗骨材量(G) 当工場の実績により かさ容積 = 0.632 m<sup>3</sup>/m<sup>3</sup> 実積率 = 63.0 %  
 $G_v = 0.632 \times 1000 \times 63.0 \div 100 = 398 \text{ L/m}^3$   
 $G1_v = G_v \times 20.0 \% = 80 \text{ L/m}^3$   $G1 = G1_v \times \text{表乾密度} = 80 \times 2.72 = 218 \text{ kg/m}^3$   
 $G2_v = G_v \times 30.0 \% = 119 \text{ L/m}^3$   $G2 = G2_v \times \text{表乾密度} = 119 \times 2.72 = 324 \text{ kg/m}^3$   
 $G3_v = G_v \times 50.0 \% = 199 \text{ L/m}^3$   $G3 = G3_v \times \text{表乾密度} = 199 \times 2.72 = 541 \text{ kg/m}^3$

(8) 単位細骨材量(S)  $S_v = 1000 - (W + C_v + G_v + A) = 1000 - 689 = 311 \text{ L/m}^3$   
 $S1_v = S_v \times 50.0 \% = 156 \text{ L/m}^3$   $S1 = S1_v \times \text{表乾密度} = 156 \times 2.66 = 415 \text{ kg/m}^3$   
 $S2_v = S_v \times 50.0 \% = 155 \text{ L/m}^3$   $S2 = S2_v \times \text{表乾密度} = 155 \times 2.66 = 412 \text{ kg/m}^3$

(9) 細骨材率(s/a)  $s/a = S_v \div (G_v + S_v) \times 100 = 43.9 \%$

(10) 単位混和剤量(Ad)  $Ad = C \times \text{添加率} = 271 \times 0.600 \% = 1.63 \text{ kg/m}^3$

配合表 kg/m<sup>3</sup>

セメント	混和材		水	細骨材			粗骨材				混和剤		
	①	②		①	②	③	①	②	③	④	①	②	③
271	—	—	157	415	412	—	218	324	541	—	1.63	—	—
水セメント比	58 %		細骨材率	43.9 %									

備考