

## レディーミクストコンクリート配合計画書

No. \_\_\_\_\_

2024年 4月 1日

株式会社 まるせ  
佐 東 工 場

配合計画者名 京極 和昭

工 事 名 称														
所 在 地														
納 入 予 定 時 期														
本配合の適用期間	3月1日～5月31日・10月1日～12月10日標準配合。左記以外は備考欄に記述 (標準配合)													
コンクリートの打込み箇所														
配 合 の 設 計 条 件														
呼び方	コンクリートの種類による記号	呼び強度	スランプ <sup>°</sup> 又はスランプ <sup>°</sup> フロー	粗骨材の最大寸法	セメントの種類による記号									
	普通	27	cm 12	mm 20	BB									
指定事項 (必須)	セメントの種類	呼び方欄に記載		粗骨材の最大寸法	呼び方欄に記載									
	骨材の種類	使用材料欄に記載		アルカリシリカ反応抑制対策の方法	BB									
指定事項 (任意)	骨材のアルカリ反応性による区分	使用材料欄に記載		軽量コンクリートの単位容積質量	- kg/m <sup>3</sup>									
	水の区分	使用材料欄に記載		コンクリートの温度	- °C									
	混和材料の種類及び使用量	使用材料及び配合表欄に記載		水セメント比の目標値の上限	55 %									
	塩化物含有量	- kg/m <sup>3</sup> 以下		単位水量の目標値の上限	- kg/m <sup>3</sup>									
	呼び強度を保証する材齢	- 日		単位水量の目標値の下限又は目標値の上限	- kg/m <sup>3</sup>									
空気量	- %		流動化後のスランプ増大量	- cm										
使 用 材 料														
セメント	生産者名	太平洋セメント株式会社			密度 g/cm <sup>3</sup>	3.04	Na <sub>2</sub> O eq %	-						
混和材①	製品名	-	種類	-	密度 g/cm <sup>3</sup>	-	Na <sub>2</sub> O eq %	-						
混和材②	製品名	-	種類	-	密度 g/cm <sup>3</sup>	-	Na <sub>2</sub> O eq %	-						
骨材	No.	種類	産地 又は 品名	アルカリ反応性による区分	粒の大きさの範囲	粗粒率又は実積率	密度 g/cm <sup>3</sup>	微粒分量の範囲%						
				区分 試験方法										
細骨材①	砕砂(石灰)	津久見市下青江新津久見鉱山	A	化学法	5mm以下	2.80	-	2.66	7.0±2.0					
骨材②	砕砂	広島市安佐北区安佐町筒瀬	A	モルタルバー法	5mm以下	2.85	-	2.66	3.0±2.0					
材③	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
粗骨材①	砕石	広島市安佐北区安佐町筒瀬1005	A	モルタルバー法	10～5mm	57.0	-	2.72	1.0±1.0					
骨材②	砕石	広島市安佐北区安佐町筒瀬2010	A	モルタルバー法	20～10mm	58.5	-	2.72	1.0±1.0					
骨材③	石灰砕石	津久見市下青江新津久見鉱山2005	A	化学法	20～5mm	60.0	-	2.70	2.0±1.0					
材④	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
混和剤①	製品名	フローリックSL20S	種類	AE減水剤(標準形I種)				Na <sub>2</sub> O eq %	-					
混和剤②	製品名	-	種類	-					-					
混和剤③	製品名	-	種類	-					-					
細骨材の塩化物量	-		%水の区分	地下水・回収水(スラッジ水)	目標スラッジ固形分率	2.5 %								
回収骨材の使用法	細骨材	-	粗骨材	-	安定化スラッジ水の使用の有・無									
配 合 表 kg/m <sup>3</sup>														
セメント	混和材		水	細骨材			粗骨材				混和剤			
	①	②		①	②	③	①	②	③	④	①	②	③	
315	-	-	170	455	452	-	185	277	459	-	2.13	-	-	
水セメント比	54 %		水結合材比	-				細骨材率	50.1 %					
備考	骨材の質量配合割合、混和剤の使用量については、断りなしに変更する場合があります。修正標準配合として次に示す適用期間の間、混和剤①の単位量のみ変更いたします。夏期6月1日～9月30日 +20%、冬期12月11日～2月28日 -20% スラッジ固形分率は0～2.5%の範囲で断り無しに変更する場合があります。 スラッジ固形分率が1.0～2.5%のとき、混和剤①の単位量を+5%変更致します。 細骨材①：②=50：50(容積比) 粗骨材①：②：③=20：30：50(容積比)													

配合計算書

配 合 の 設 計 条 件

呼び方	コンクリートの種類による記号 普通	呼び強度 27	スランブ <sup>°</sup> 又はスランブ <sup>°</sup> フロー cm 12	粗骨材の最大寸法 mm 20	セメントの種類による記号 BB
指定事項	W/C ≤ 55%				
(1) 標準偏差(σ)	当工場の実績により σ = 3.38 N/mm <sup>2</sup>				
(2) 配合強度(m)	$m = 0.85 \cdot S_L + 3 \cdot \sigma = 33.1 \text{ N/mm}^2$ $m = S_L + \frac{3 \cdot \sigma}{\sqrt{3}} = 32.9 \text{ N/mm}^2$ $m = S_L + 2 \cdot \sigma = 33.8 \text{ N/mm}^2$ <p style="text-align: right;">よって m = 33.8 N/mm<sup>2</sup></p>				
(3) 水セメント比(W/C)	$m = -16.2 + 27.1 \times C/W$ $W/C = 27.1 \div (33.8 + 16.2) \times 100 = 54 \% \leq \text{【55\% (上限値)】}$ <p style="text-align: right;">∴ W/C = 54 %</p>				
(4) 単位水量(W)	当工場の実績により W = 170 kg/m <sup>3</sup>				
(5) 単位セメント量(C)	$C = W \div (W/C) \times 100 = 170 \div 54 \times 100 = 315 \text{ kg/m}^3$ $C_v = C \div \text{密度} = 315 \div 3.04 = 104 \text{ L/m}^3$				
(6) 空気量(A)	A = 4.5 % × 1000 = 45 L/m <sup>3</sup>				
(7) 単位粗骨材量(G)	当工場の実績により かさ容積 = 0.566 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> 実積率 = 60.0 % $G_v = 0.566 \times 1000 \times 60.0 \div 100 = 340 \text{ L/m}^3$ $G1v = G_v \times 20.0 \% = 68 \text{ L/m}^3$ $G2v = G_v \times 30.0 \% = 102 \text{ L/m}^3$ $G3v = G_v \times 50.0 \% = 170 \text{ L/m}^3$ $G1 = G1v \times \text{表乾密度} = 68 \times 2.72 = 185 \text{ kg/m}^3$ $G2 = G2v \times \text{表乾密度} = 102 \times 2.72 = 277 \text{ kg/m}^3$ $G3 = G3v \times \text{表乾密度} = 170 \times 2.70 = 459 \text{ kg/m}^3$				
(8) 単位細骨材量(S)	$S_v = 1000 - (W + C_v + G_v + A) = 1000 - 659 = 341 \text{ L/m}^3$ $S1v = S_v \times 50.0 \% = 171 \text{ L/m}^3$ $S2v = S_v \times 50.0 \% = 170 \text{ L/m}^3$ $S1 = S1v \times \text{表乾密度} = 171 \times 2.66 = 455 \text{ kg/m}^3$ $S2 = S2v \times \text{表乾密度} = 170 \times 2.66 = 452 \text{ kg/m}^3$				
(9) 細骨材率(s/a)	s/a = S <sub>v</sub> ÷ (G <sub>v</sub> + S <sub>v</sub> ) × 100 = 50.1 %				
(10) 単位混和剤量(Ad)	Ad = C × 添加率 = 315 × 0.675 % = 2.13 kg/m <sup>3</sup>				

配 合 表      kg/m<sup>3</sup>

セメント	混 和 材		水	細 骨 材			粗 骨 材				混 和 剤		
	①	②		①	②	③	①	②	③	④	①	②	③
315	—	—	170	455	452	—	185	277	459	—	2.13	—	—
水セメント比	54 %		細骨材率	50.1 %									

備考